Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

BLATHERM NEGRO 400ºC

DESCRIPCION

Pintura anticalórica negra, a base de polímeros especiales.

PROPIEDADES

Excelente adherencia sobre acero.
Rápido secado.
Resistencia hasta 400ºC.

APLICACIONES

Recubrimientos resistentes a la temperatura (400ºC): Estufas, chimeneas, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Negro.
Aspecto: Mate.
Densidad: 0.98 ± 0,1 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sólidos en volumen:20 ± 3%.
Secado (tacto): 10 minutos.
Repintado:
Mínimo: 2 horas.
Máximo: Sin limitación.
Punto de inflamación: <= 21ºC.
Datos para producto a 25ºC.
Espesor recomendado:
Húmedo: 50-100 micras.
Seco: 10-20 micras.
Rendimiento: 13 m²/lt (15 micras).
Nº de capas: 1.
Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30ºC, RH-60%):
6 meses en envase original cerrado.

PREPARACION DE SUPERFICIES

- Acero: Limpio, exento de suciedad y grasa.
Para obtener una máxima resistencia a la temperatura, se aconseja dar una ligera rugosidad al sustrato.

MODO DE EMPLEO

Pistola con aire: 15-20" CF 4 (1,5 m/m, 3-4 atms).
Condiciones aplicación:
Temperatura: >=5ºC / humedad: <=80ºC.
Diluyente: Disovente 333.
Disolvente limpieza: Disolvente L ó 330.

RECOMENDACIONES

remover el contenido de los envases, hasta homogeneizar el producto; no almacenar envases abiertos o empezados.

consultar la hojas de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

PRESENTACION

En envases de 4 litros.
Colores: Negro.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses en su envase original
bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 30/01/12

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.